

## TINTA, IMPERMEABILIZANTE, SELADOR E REFLETOR DE CALOR

### 1- DESCRIÇÃO

TECRYL MUROS & FACHADAS é produzido dentro dos mais altos padrões de qualidade, quando aplicado, forma uma manta impermeável de grande aderência, excelente estabilidade térmica e de grande resistência a ação dos raios ultravioletas, pois ocorre um processo de umectação molecular, tornando-a mais flexível.

TECRYL MUROS & FACHADAS é uma tinta impermeabilizante e protetora de superfícies externas de base acrílica e reforçada com poliuretano alifático que garantem características química e polimérica de alta performance e durabilidade proporcionando até quatro funções em um só produto: acabamento de TINTA emborrachada, SELADORA para reboco curado, IMPERMEABILIZANTE flexível e como REFLETOR DE CALOR na cor branco neve. Como selador diluir com 30 % de água limpa.

Com grande poder de aderência, durabilidade e impermeabilizante faz do TECRYL MUROS & FACHADAS o mais completo produto 4 em 1 hoje no mercado.

Indicações

### 2 - CAMPOS DE APLICAÇÃO

O TECRYL MUROS E FACHADAS é ideal para selar, pintar e impermeabilizar superfícies verticais externas e internas, expostas ou não e sujeitas a batida de chuva, também indicada para fachadas e empenas de prédios, casas, galpões depósitos industriais, pontes e outros. Nas regiões de praia é excelente no combate aos ataques de MAREZIA e AR SALINO.

### 3 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de partículas soltas e poeiras, livre de materiais contaminantes, gordurosos e mofos seguindo as recomendações da norma ABNT-NBR 13.245.

### 4 - APLICAÇÃO

**Cor :** Branco, Areia, Mel, Verde Kiwi, Palha, Concreto.

**Demãos Indicadas:** 2 Demãos

**Rendimento:**

20Kg	4Kg
180m <sup>2</sup> =baixa porosidade	36m <sup>2</sup> =baixa porosidade
160m <sup>2</sup> =média porosidade	32m <sup>2</sup> =média porosidade
140m <sup>2</sup> =Alta Porosidade	28m <sup>2</sup> =Alta Porosidade

**Método de Aplicação:** Trincha, rolo de lã, brochas macias e pincel de cerdas macias.

**Diluição:** 1º (primeira) demão pode ser diluída com 10% de água.

**Limpeza:** Água

**Estocagem:** Guardar em local seco, abrigado e ventilado até 24 meses da data de fabricação.

**Embalagem:** Lata (20 Kg), Galão (4 Kg)

## 5 - SECAGEM

É aconselhado o tempo de secagem de 40 a 60 minutos por demão em dias quentes e ou ao toque. Cura total de 24hrs, evitando dias chuvosos para áreas externas.

## 6 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Densidade:** 1,38+/-0,020 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade Brookfield :** 8000 a 16000CPS

**pH:** 8,5-10

## 7 - PRECAUÇÕES

O produto é atóxico e não apresenta nenhum tipo de irritação ou alergia aos aplicadores. Porém cabe ressaltar que todo produto químico mesmo não apresentando toxicidade deve ser manipulado com EPI (Equipamento de Proteção Individual)

a) Em caso de contato da tinta com a pele, lavar com água e sabão ou com produto específico para limpeza de pele. Caso ocorra contaminação dos olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos e procurar auxílio médico.

## DEFINIÇÕES

**Tolerâncias:** Às informações numéricas constantes deste boletim técnicos acham-se sujeitas às tolerâncias normais de fabricação.

**Rendimento:** Os rendimentos práticos podem variar, dependendo da superfície, da espessura aplicada, das condições de aplicação, da geometria da estrutura a ser aplicada, dos métodos de aplicação, condições climáticas, etc.

**Ressalva:** As informações contidas neste boletim técnico não devem ser tomadas como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua própria conta e risco. Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, quanto a essas informações. Desta forma, a não ser que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito a legislação vigente) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos

# TECRYL MUROS E FACHADAS

e/ou assistência técnica são fornecidos de acordo com nossas condições padrão de venda. Sugerimos solicitar cópia da mesma. As informações contidas neste Boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas de acordo com nossa política de contínuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante de J.L.BUENO se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente.

**J.L.BUENO INDUSTRIA & COMERCIO**  
**ESTRADA BENTO PESTANA,966-BALDEADOR**  
**NITEROI -RJ - CEP 24140-150**  
**TEL. (21) 2626-1403**  
**[www.tecryn.com.br](http://www.tecryn.com.br)**  
**[contato@tecryn.com.br](mailto:contato@tecryn.com.br)**